

salpicrete

revestimiento cementicio coloreado



Excelente trabajabilidad.
Fácil de usar
Excelente resistencia

Aplicaciones

Revestimiento cementicio coloreado, que permite lograr texturas rústicas a partir del salpicado o salpicado planchado, en muros y fachadas interiores y exteriores.

Soportes:

Revoque grueso fratazado o rayado

Revoque fino

Revoques monocapa, fratazados o rayados

Composición

Cemento blanco, cargas minerales de granulometría clasificada, pigmentos inorgánicos y aditivos químicos.

Observaciones

Prever que el soporte sea homogéneo para evitar diferencias de absorción y efecto de mancha en el acabado.

Terminar los paños en bordes de encuentro, junto a cornisas, frisos, salientes, etc., ó en prolijos cortes de piedra.

La pendiente de parapetos y cargas debe ir hacia la azotea para evitar chorreos. Las salientes deben tener la pendiente necesaria para no acumular agua de lluvia.

Recomendaciones de uso

Se recomienda usar 2 lts. de tacurú por bolsa de 30 kgs. como valor orientativo.

No aplicar a temperaturas inferiores a 10°C ni superiores a 30°C.

No aplicar con exposición directa al sol, fuerte viento, lluvia o riesgo de lluvia.

No es apto para terminar fratazado.

Para evitar diferencias de color es conveniente que el material, para un mismo frente o pared, sea solicitado de la misma partida de elaboración.

Tratar la superficie del revestimiento con siliston S para disminuir la influencia de factores ambientales (menor mantenimiento, mayor durabilidad).

Nota: Para aplicaciones fuera del rango de temperatura indicado, consultar a nuestro departamento técnico.

Preparación soporte

Comprobar que el soporte no presente roturas, fallas, suciedades, irregularidades.

El sustrato debe ser resistente, plano y que garantice la impermeabilidad en caso de muros exteriores.

Mojar el fondo.

La composición y el espesor del revoque grueso deben ser siempre iguales, para evitar diferencias de manchas en el revestimiento.

Modo de empleo



Usa una dilución 1:3 (tacurú : agua) para empastar el salpicrete a la consistencia que permita aplicar una mano con pinceleta. Si el fondo es rayado, empastar con dilución 1:5 (tacurú : agua) y aplicar una capa de 2 mm. Dejar orear.



Amasar salpicrete con una dilución 1:5 (tacurú : agua) en una proporción aprox. de 8/11 lts. de solución por bolsa de salpicrete (cuanto mas líquida sea la mezcla mas fino será el acabado).



Salpicar con molinete o máquina tolva hasta cubrir el fondo con una capa pareja. Dejar orear. Dar el salpicado de terminación. Si la textura es planchado, pasar una llana plástica, luego de que el material haya tirado. Curar el material.

Características de empleo

Tiempo de reposo: 5 a 10 min.

Remezclar antes de aplicar.

Prestaciones

Densidad en polvo: 1,40 gr/cm³

Densidad de la masa: 2,00 gr/cm³

Estos resultados se han obtenido en ensayos realizados en condiciones standard, y pueden variar en función de las condiciones de puesta en obra

Nota: Si desea más información, solicítela a través de nuestra línea de consulta Servi Plus.

Presentación



Bolsas de papel de 30kg.

Rendimiento

Sobre revoque fratazado:

2,5 a 3,5 kg/m²

Sobre revoque grueso rayado:

4 5 kg/m²

Referencias

tacurú

siliston - siliston S

Conservación

12 meses a partir de la fecha de fabricación en envases original cerrado, no expuesto al sol, y al abrigo de la humedad.

Colores

Carta de colores salpicrete

Gama de texturas salpicrete