

super iggam mexicano fino

revestimiento cementicio tipo mexicano coloreado



Baja absorción capilar de agua
Listo para usar, sólo empastar con agua
Fácil aplicación

Aplicaciones

Revestimiento cementicio coloreado, para terminaciones rústicas tipo mexicano, en muros y fachadas interiores y exteriores.

Soportes:

Revoque grueso bien fratazado

Revoque fino fratazado

Revoques monocapa fratazados

Composición

Cemento blanco, cargas minerales de granulometría clasificada, pigmentos inorgánicos y aditivos químicos.

Observaciones

Prever que el soporte sea homogéneo para evitar diferencias de absorción y efecto de mancha en el acabado

Terminar los paños en bordes de encuentro, junto a cornisas, frisos, salientes, etc., o en prolijos cortes de piedra.

La pendiente de parapetos y cargas debe ir hacia la azotea para evitar chorreos. Las salientes deben tener la pendiente necesaria para no acumular agua de lluvia.

Recomendaciones de uso

No aplicar a temperaturas inferiores a 10°C ni superiores a 30°C.

No aplicar con exposición directa al sol, fuerte viento, lluvia o riesgo de lluvia.

Respetar el espesor dado por la granulometría del producto.

Para evitar diferencias de color es conveniente que el material, para un mismo frente o pared, sea solicitado de la misma partida de elaboración.

Tratar la superficie del revestimiento con siliston S para disminuir la influencia de factores ambientales (menor mantenimiento, mayor durabilidad).

Nota: para aplicaciones fuera del rango de temperatura indicado consultar a nuestro departamento técnico.

Preparación soporte

Se debe tener como base un revoque grueso bien fratazado, un revoque fino, o un revoque monocapa fratazado, que sea resistente, plano, y garantice la impermeabilidad en caso de muros exteriores.

Comprobar que el soporteno presente roturas, fallas, suciedad, irregularidades. Verificar con un martillo la solidez del soporte en toda la superficie de trabajo.

No se requiere mojar el fondo de los soportes para aplicar el producto.

Modo de empleo



Amasar con aprox. 6 lts. de agua por cada bolsa de producto manual o mecánicamente hasta lograr una pasta homogénea. Dejar reposar entre 5/10 min.



Aplicar una primera mano de base con rodillo o pincel con el material empastado a consistencia pintura.



Cargar el producto, de abajo hacia arriba, con llana metálica. Dejar orear y texturar con fratazo de madera haciendo movimientos circulares. Curar el material.

Características de empleo

Tiempo de reposo: 5 a 10 min.

Remezclar antes de aplicar

Espesor del revestimiento: 3 a 4 mm.

Prestaciones

Densidad en polvo: 1,6 gr/cm³

Densidad de la masa: 1,85 gr/cm³

Estos resultados se han obtenido en ensayos realizados en condiciones standard, y pueden variar en función de las condiciones de puesta en obra.

Nota: Si desea más información, solicítela a través de nuestra línea de consulta Servi Plus.

Presentación



Bolsas de papel de 30 Kgs.

Rendimiento

4 - 5 kg/m²

Referencias

siliston - siliston S

Cómo lograr en muros y fachadas una terminación rústica en color y textura?

Conservación

12 meses a partir de la fecha de elaboración, en envase original cerrado, no expuesto al sol, y al abrigo de la humedad.

Colores

Carta de colores super iggam mexicano

Gama de texturas super iggam mexicano fino