

super iggam P rodillo

revestimiento acrílico para interiores y exteriores



Hidrorrepelente
Lavable
Antihongos y antialgas

Aplicaciones

Revestimiento a base de polimeros acrílicos para texturar, de uso decorativo e hidrorrepelente, para interiores y exteriores.

Soportes:

Revoque grueso bien fratazado

Revoque fino

Hormigon

Fibrocimiento

Placas de yeso y cartón yeso

Maderas aglomeradas

Maderas guillerminas

Paredes con pinturas látex

Chapas pretratadas

Composición

Cargas minerales de granulometría múltiple, pigmentos inorgánicos con elevada resistencia U. V., polímeros acrílicos y aditivos químicos.

Observaciones

Preveer que el soporte sea homogéneo para evitar diferencias de absorción y efecto de mancha en el acabado.

Terminar los paños en bordes de encuentro, junto a cornisas, frisos, salientes, etc. ó en prolijos cortes de piedra.

La pendiente de parapetos y cargas debe ir hacia la azotea para evitar chorreos. Las salientes deben tener la pendiente necesaria para no acumular agua de lluvia.

Recomendaciones de uso

No aplicar a temperaturas inferiores a 10°C ni superiores a 30°C

No aplicar con exposición directa al sol, fuerte viento, lluvia o riesgo de lluvia, ni sobre soportes helados.

Respetar la cantidad de agua indicada para la preparación de la mano base. Utilizar agua limpia, no salitrosa.

Nota: para aplicaciones fuera del rango de temperatura indicado, consultar a nuestro departamento técnico.

Preparación soporte

El sustrato debe estar perfectamente limpio, eliminando grasas, polvo, aceite, verdín, moho, etc. que puedan afectar la adherencia.

En caso de ser necesario, aplicar una o dos manos de imprimación (super iggam P base color ó super iggam P rodillo fino o grueso diluidos con 20% de agua) a pincel o rodillo y dejar secar.

Si el sustrato es nuevo debe estar estabilizado.

Si la pared presenta fisuras, tratarlas con anterioridad.

De existir partes poco consolidadas de recubrimientos anteriores como pinturas al látex, eliminarlas.

Modo de empleo



Utilizar un rodillo de goma espuma para la aplicación del producto.



super iggam P rodillo fino:

Aplicar una primera mano del producto diluido con 5% de agua.

Luego dejar secar.

Aplicar una segunda mano del producto sin diluir.



super iggam P rodillo grueso:

Aplicar una mano del producto (hay rodillos de distintos materiales según el tipo de textura que se quiera obtener).

Características de empleo

Agitar el material en el envase antes de utilizarlo.

Espesor del revestimiento:

0,5 a 2 mm.

Prestaciones

Densidad: 1,7 gr/cm³

Estos resultados se han obtenido en ensayos realizados en condiciones standard, y pueden variar en función de las condiciones de puesta en obra.

Nota: Si desea más información, solicítela a través de nuestra línea de consulta Servi Plus.

Presentación



Baldes de 20 lts.
Tambores de 100 lts.

Rendimiento

super iggam P rodillo fino:

0,5 a 0,8 lts/m²

super iggam P rodillo grueso:

0,5 a 1,0 lts/m² (dependiendo del tipo de rodillo y textura)

Referencias

¿Cómo obtener variadas texturas y colores en la decoración de fachadas?

Conservación

12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado, no expuesto al sol, y al abrigo de la humedad.

Colores

Carta de colores super iggam P rodillo

Gama de texturas super iggam P rodillo