

## super iggam símil piedra

---

revestimiento cementicio símil piedra coloreado.



**Baja absorción capilar del agua**  
**Listo para usar, sólo empastar con agua**  
**Recomendado para restauraciones**

### Aplicaciones

---

-Revestimiento cementicio coloreado, para terminaciones símil piedra, en muros y fachadas interiores y exteriores.

Soportes:

Revoque grueso rayado horizontalmente.

Revoque fratazado, previamente tratado con promotor de adherencia IC52.

Revoques monocapa rayados horizontalmente.

### Composición

---

Cemento blanco, cargas minerales de granulometría clasificada, mica, pigmentos inorgánicos y aditivos químicos.

### Observaciones

---

Preveer que el soporte sea homogéneo para evitar diferencias de absorción y efecto de mancha en el acabado.

Terminar los paños en bordes de encuentro, junto a cornisas, frisos, salientes, etc. o en prolijos cortes de piedra.

La pendiente de parapetos y cargas debe ir hacia la azotea para evitar chorreos. Las salientes deben tener la pendiente necesaria para no acumular agua de lluvia.

## Recomendaciones de uso

---

No aplicar a temperaturas inferiores a 10°C ni superiores a 30°C.

No aplicar con exposición directa al sol, fuerte viento, lluvia o riesgo de lluvia.

Para evitar diferencias de color es conveniente que el material, para un mismo frente o pared, sea solicitado de la misma partida de elaboración.

Tratar la superficie del revestimiento con siliston S para disminuir la influencia de factores ambientales (menor rendimiento, mayor durabilidad).

Nota: Para aplicaciones fuera del rango de temperatura indicado, consultar a nuestro departamento técnico.

## Preparación soporte

---

Se debe tener como base un revoque rayado; o un revoque fratazado tratado previamente con promotor de adherencia IC52.

Comprobar que el soporte no presente roturas, fallas, suciedad, irregularidades.

El sustrato debe ser resistente, plano y que garantice la impermeabilidad en caso de muros exteriores.

Humedecer el soporte antes de la aplicación.

## Modo de empleo


---



Amasar super iggam símil piedra con aprox. 6,5 lts. de agua por bolsa de material manual o mecánicamente hasta lograr una pasta homogénea y dejar reposar entre 5 y 10 min.



Extender de abajo hacia arriba el producto con frazado de madera clara en dos etapas. Dejar orear y pasar el frazado con algo de presión, antes de que el material comience a endurecer.



Desgranar con el peine de frentista de arriba hacia abajo. Finalmente quitar el material desgranado con cepillo de cerda blanda. Curar el material.

## Características de empleo

---

Tiempo de reposo: 5 a 10 min.

Remezclar antes de aplicar.

Espesor del revestimiento: 3 a 4 mm.

## Prestaciones

---

Densidad en polvo: 1,45 gr/cm<sup>3</sup>

Densidad de la masa: 2,00 gr/cm<sup>3</sup>

Estos resultados se han obtenido en ensayos realizados en condiciones standard, y pueden variar en función de las condiciones de puesta en obra.

Nota: Si desea más información, solicítela a través de nuestra línea de consulta Servi Plus.

## Presentación

---

Bolsas de papel de 30 kg.



## Rendimiento

---

10 - 12 kg/m<sup>2</sup>

## Referencias

---

IC52

siliston - siliston S

¿Cómo lograr la puesta en valor de un edificio o la categorización de una obra?

## Conservación

---

12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado, no expuesto al sol, y al abrigo de la humedad.

## Colores

---

Carta de colores super iggam simil piedra

Gama de texturas super iggam símil piedra