

pingüino plus CPF 50 (B)

cemento portland blanco con filler calcáreo



Elevada resistencia a la compresión
Excelente blancura
Sometido a exhaustivos controles de calidad

Aplicaciones

Indicado para la producción de mosaicos graníticos calcáreos, piezas de granito reconstituido, zócalos hechos en obra o en fábrica, pisos tipo terrazo.

para la fabricación de piezas premoldeadas y elementos decorativos cementicios blancos o coloreados para interior o exterior.

Pastinas para el tomado de juntas y el pulido de pisos.

Preparación de revestimientos en obra.

Composición

Elaborado con materias primas de elevada pureza, con muy bajo contenido de hierro.

Observaciones

Hacer dosificaciones en peso.

Para hormigones de alta resistencia utilice cemento super huincan CPN 50 (B)

No se detecta incompatibilidad con la mayoría de los aditivos para hormigones de plaza. Sin embargo se recomienda realizar ensayos para verificar cada caso en particular.

Recomendaciones de uso

Evitar el exceso de agua en la preparación del pastón.


No agregar agua al pastón una vez que este comenzó a fraguar.

Mezclar previamente el mortero en seco antes del agregado de agua.

Preparación soporte

De acuerdo al uso que se le vaya a dar al cemento pingüino plus, se deberán tomar los recaudos necesarios según sea el caso, como mojar fondos, usar desmoldantes que no manchen, etc.

Modo de empleo



Preparar, cuando sea posible, la mezcla en seco, en un lugar limpio para evitar contaminación. Agregar la cantidad de agua que sea necesaria y mezclar manual o mecánicamente.



Disponer de la mezcla dependiendo de su uso.

Características de empleo

Fragüe inicial: 100 a 160 min.

Fragüe final: 3 a 4 hrs.

Nota: estos tiempos pueden alargarse a baja temperatura, o acortarse a temperatura elevada.

Prestaciones

Pérdida por calcinación: máx. 12 gr/100 gr.

Óxido de hierro: máx. 0,5 gr/100 gr.

Resistencia a la compresión:

2 días: mínimo 20 MPa.

28 días: mínimo 50 MPa.

Cumple con las normas IRAM 50000 y 50001 (resolución 192/30).

Estos resultados se han obtenido en ensayos realizados en condiciones standard, y pueden variar en función de las condiciones de puesta en obra.

Nota: Si desea más información, solicítela a través de nuestra línea de consulta Servi Plus.

Presentación



Bolsas de papel de 25 kgs.

Referencias

super huincan CPN 50 (B)

Conservación



12 meses a partir de la fecha de elaboración, en envase original cerrado, no expuesto al sol, y al abrigo de la humedad.

Colores

Blanco

