

promex C 2000

revoque exterior 3 en 1 proyectable



Reemplaza 3 operaciones en 1
Minimiza los tiempos de ejecución
Gran plasticidad y trabajabilidad
Calidad constante

Aplicaciones

Revoque monocapa hidrófugo para ser aplicado con máquina proyectable (duo mix plus E, monojet, G4, etc.).

Soportes:

Ladrillos macizos o huecos.

Bloques de hormigón.

En caso de hormigones lisos se recomienda usar previamente promotor de adherencia IC52.

Composición

Cemento gris, cal, arena, cargas minerales de granulometría clasificada, aditivos químicos y cerasita en polvo.

Observaciones

Lograr una consistencia de la pasta que permita una buena adherencia al sustrato, no se deslice y facilite el regleado.

En caso de tener que realizar remiendos o uniones con material ya fraguado, aplicar previamente promotor de adherencia IC52

Trabajar en paños completos sin cortes.

Recomendaciones de uso

No aplicar a temperaturas inferiores a 10°C o superiores a 30°C.

No aplicar con exposición directa al sol, fuerte viento, lluvia o riesgo de lluvia.

Respetar el agua de empaque indicada.

No agregar ningún componente adicional excepto agua limpia para su empaque.

Nota: Para aplicaciones fuera de rango de temperatura consultar a nuestro departamento técnico.

Preparación soporte

Las superficies deben estar limpias y libres de polvo

No mojar la superficie de aplicación

Verificar la planeidad del soporte

En las uniones entre distintos materiales, para minimizar las fisuras por dilatación diferencial y/o asegurar hidrofuguidad, colocar malla de fibra de vidrio y/o geotextil (con promotor de adherencia IC52).

Modo de empleo



Preparar la superficie a revocar con guías, fajas secas o húmedas.



Regular el caudal de la máquina para lograr la consistencia de aplicación adecuada (duo mix plus E: 850/950 lts/hs. monojet: 300/350 lts/hs.). Proyectar en forma uniforme.



Reglear el material, retirar las guías y rellenar. Cuando el material haya "tirado", pasar fratazo de madera. Curar el material, rociándolo con agua.

Características de empleo

Espesor: 15 a 20 mm.

Prestaciones

Densidad en polvo: 1,50 gr/cm³

Densidad de la masa: 1,55 gr/cm³

Densidad del producto endurecido: 1,80 gr/cm³

Resistencia a la compresión 28 días: 3 MPa.

Coefficiente de absorción capilar (28 días): 0,2 kg/(m²hr^{1/2})

Estos resultados se han obtenido en ensayos realizados en condiciones standard, y pueden variar en función de las condiciones de puesta en obra

Nota: Si desea más información, solicítela a través de nuestra línea de consulta Servi Plus.

Presentación



Bolsas de papel de 40 Kgs.

Nota: por provisión a granel consultar a Servi Plus.

Rendimiento



16 - 18 kg/m²/cm.

Referencias

IC52

¿Cómo minimizar los tiempos de ejecución de revoques exteriores?

Conservación

6 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado, no expuesto al sol, y al abrigo de la humedad.

Colores

Gris.