

weber.color country

pastina de acabado rústico



Impermeable
Sin fisuras de retracción
Fácil aplicación

Aplicaciones

Pastina para juntas entre cerámicas de media y alta absorción de 3 a 20 mm. de espesor, tanto en pavimentos como en revestimientos.

Mortero para aplicación en forma de pasta.

En interior y exterior.

Composición

Cemento blanco CPN 50 o gris, áridos de granulometrías compensadas, aditivos orgánicos e inorgánicos y pigmentos minerales.

Observaciones

Para juntas estancas y/o antiácidas utilizar weber.color epoxi

En piscinas o construcciones sumergidas utilizar weber.color epoxi o weber.color prestige.

Recomendaciones de uso

No aplicar a temperaturas inferiores a 10°C ni superiores a 30°C.

Evitar aplicar en tiempo lluvioso o muy húmedo, con riesgo de heladas o insolación directa.

Debe respetarse el agua de amasado indicada. El exceso de agua dificulta la limpieza y el acabado final.

Nota: Para aplicaciones fuera del rango de temperatura indicado, consultar a nuestro departamento técnico.

Preparación soporte

Las juntas deben estar limpias de polvo.


Antes de tratar las juntas es aconsejable dejar transcurrir entre 24 y 48 hs. desde la colocación del pavimento o revestimiento, en función a las condiciones climáticas.

Piezas porosas o rugosas: antes de rejuntar protegerlas con cera en pasta para evitar que se manchen y facilitar la limpieza.

Modo de empleo



Colocar agua en el balde, luego incorporar weber.color country y mezclar manualmente hasta obtener una pasta homogénea. (1/1,5 litros de agua limpia por bolsa de 10 kg).



Humedecer las juntas y rellenar con espátula o cuchara, luego compactar el material mediante llana de juntas.



Con el producto totalmente endurecido (como mínimo 24 hs.) realizar una limpieza general con un paño humedecido.

Características de empleo

Tiempo de reposo después del amasado: 2 min.

Vida de la pasta: 1 hr.

Tiempo de secado al tacto: 3 a 4 hs.

Tiempo de puesta en servicio: 2 días.

Estos tiempos pueden alargarse a baja temperatura o acortarse a temperatura elevada.

Prestaciones

Densidad de la masa: 1,25 gr/cm³.

Capilaridad: inferior a 0,5 gr/dm² min^{1/2}.

Retracción: 1,5 mm/m.

Estos resultados se han obtenido en ensayos realizados en condiciones standard, y pueden variar en función de la condiciones de puesta en obra.

Nota: si desea más información solicítela a través de nuestra línea de consulta Servi Plus.

Presentación



Bolsa plástica de 10kg.

Rendimiento

Ancho de la junta

Tamaño de la pieza (cm)

20 X 20

30 X 30

45 X 45

5 mm

1,630

1,000

0,770

10 mm

3,260

3,000

1,533

15 mm

4,890

3,000

2,300

Consumo aprox. en kg/m². Profundidad de la junta: 15 mm.

Referencias

weber.color epoxi

¿Cómo empastinar fácilmente sin manchar la cerámica?

¿Cómo tomar correctamente las juntas de acabado rústico?

Conservación

12 meses a partir de la fecha de fabricación, en el envase original y al abrigo de la humedad.



