

## weber.col veneciano

---

mezcla adhesiva coloreada de ligantes mixtos



**Colocación y rejuntado**  
**Flexible y antihongo**  
**Ideal mosaico veneciano**

### Aplicaciones

---

Mezcla adhesiva impermeable de ligantes mixtos coloreada apta para la colocación y tomado de juntas de mosaico veneciano y toda pieza con problema de transparencia. Indicado para piscinas, fachadas, pisos exteriores e interiores.

Soportes:

Sobre superficies de origen pétreo.

Sobre carpetas o revoques convencionales (base cementicia y/o calcárea).

Suelos: de hormigón y a base de cemento.

Muros: revoques convencionales, hormigón, bloques prefabricados.

### Composición

---

Cemento blanco, resina sintética, áridos silíceos y calcáreos aditivos orgánicos e inorgánicos y pigmentos.

### Observaciones

---

Sobre soportes de yeso utilizar weber.col pasta

Sobre soportes deformables (cartón yeso) utilizar weber.col pasta.

### Recomendaciones de uso

---

Respetar el agua de amasado

No aplicar a temperaturas inferiores a 10°C ni superiores a 30°C.

Proteger del agua de lluvia en las primeras 24hs de la aplicación.

Nota: Para aplicaciones fuera del rango de temperatura indicado, consultar a nuestro departamento técnico.

### Preparación soporte

Comprobar que el soporte este limpio y seco, haya efectuado todas las retracciones propias del mortero y estabilizado las posibles fisuras.

Comprobar la planeidad del soporte con una regla de 2 m de longitud, las desviaciones deben ser inferiores a 5 mm.

Limpiar las superficies de polvo, desencofrantes, etc.

Sanear las partes disgregables.


## Modo de empleo



Colocar agua en el balde, luego agregar weber.col veneciano paulatinamente (7 litros por bolsa aprox.). Mezclar manualmente con batidor eléctrico (500 rpm) hasta obtener una pasta homogénea y de coloración uniforme.



Aplique las planchas dejando expuesta la cara del papel hacia el colocador. Fije con un fratazo de goma dura/madera con golpes suaves y parejos. Transcurridas 1 a 2 hs. mojar el papel y retirar.



Transcurridas 24/48hs. tomar las juntas con el mismo material o utilizar gama de pastina weber.color prestige.

## Características de empleo

Tiempo de reposo después del amasado: 5 min.

Tiempo de puesta en servicio: entre 24/48 hs. (dependiendo de las condiciones ambientales)

Vida de la pasta: > 2 hs.

Estos tiempos pueden alargarse a baja temperatura o acortarse a temperatura elevada.

## Prestaciones

Adherencia inicial (28 días): 1 MPa.

Adherencia inmersión en agua (7+21 días): 0,7 MPa.

Absorción capilar: < 0,5 kg/m<sup>2</sup>h<sup>1/2</sup>.

Deslizamiento: < 0,5 mm.

Capacidad de humectación (tiempo abierto): 30 min.

Tiempo de rectificación: 30 min.

Estos resultados se han obtenido en ensayos realizados en condiciones standard, y pueden variar en función de las condiciones de puesta en obra

Nota: Si desea más información, solicítela a través de nuestra línea de consulta Servi Plus.

## Presentación

---



Bolsa de papel de 30 kg

## Rendimiento

---

Aprox. 3 a 4 kg/m<sup>2</sup> con llana N° 4 (incluye el rejuntado)

## Referencias

---

weber.col pasta

¿Cómo colocar correctamente revestimientos tipo veneciano?

¿Cómo colocar cerámicas correctamente en capa fina?

## Conservación

---

12 meses a partir de la fecha de fabricación en envase original cerrado y al abrigo de la humedad.

## Colores

---

Carta de colores weber.col veneciano