

## IC51

---

promotor de adherencia

**Gran adherencia**  
**Permite unir revoques nuevos con viejos**

### Aplicaciones

---

Promotor de adherencia monocomponente, de base líquida, utilizado en revoques interiores (tradicional; iggam mix I, manual; promex 2000, proyectable) y yesos.

### Composición

---

Parte líquida: dispersión acuosa de polímeros estireno-acrílicos y aditivos especiales  
Parte sólida: cemento gris, áridos de granulometría definida y aditivos químicos.

### Observaciones

---

Aplicar IC51 para solicitudes menores a IC52, como por ej. en yesos, carpetas, etc.

### Recomendaciones de uso

---

No aplicar a temperaturas inferiores a 10°C ni superiores a 30°C  
No aplicar en días de intenso frío o calor, fuertes vientos, lluvia o riesgo de lluvia.  
Mantener las proporciones de líquido y sólido para una máxima performance del producto.  
No dejar pasar más de 48 hrs. desde la aplicación del producto y la aplicación del revestimiento o revoque.  
Nota: Si desea más información, solicítela a través de nuestra línea de consulta Servi Plus.

### Modo de empleo

---

Mezclar una parte de arena y una de cemento y agregar 2 volúmenes de IC51  
Aplicar con pinceleta en dos manos, la segunda en sentido transversal.

### Prestaciones

---

Densidad del líquido: 1,00 kg/lts.  
pH del líquido: 7/8

### Presentación

---

Componente líquido: baldes plásticos de 20 lts.  
Componente sólido: bolsas de 30kg.

### Rendimiento

---

Componente líquido: 0,4 lts/m<sup>2</sup>  
Componente sólido: 0,7 kg/m<sup>2</sup>  
Con un juego de 18 lts. de líquido y 30 kg. de sólido se logran 45 m<sup>2</sup> aprox.

## Conservación

---

12 meses a partir de la fecha de elaboración, en envase original cerrado, no expuesto al sol, y al abrigo de la humedad.

## Colores

---

Líquido: blanco.

Polvo: gris.