

IC52

promotor de adherencia

Gran adherencia
Permite unir revoques nuevos con viejos

Aplicaciones

Promotor de adherencia bicomponente, uno sólido y otro líquido, utilizado en revoques exteriores (tradicional, iggam mix E, manual; promex C 2000, proyectable), revestimientos cementicios, geotextiles.

Composición

Parte líquida: dispersión acuosa de polímeros estireno-acrílicos y aditivos especiales.
Parte sólida: cemento gris, áridos de granulometría definida y aditivos químicos.

Observaciones

Aplicar IC52 como puente de adherencia para revestimientos.

Recomendaciones de uso

No aplicar a temperaturas inferiores a 10°C ni superiores a 30°C
No aplicar en días de intenso frío o calor, fuertes vientos, lluvia o riesgo de lluvia.
Mantener las proporciones de líquido y sólido para una máxima performance del producto.
No dejar pasar más de 48 hrs. desde la aplicación del producto y la aplicación del revestimiento o revoque.
Nota: Si desea más información, solicítela a través de nuestra línea de consulta Servi Plus.

Modo de empleo

Agregar una parte del componente sólido sobre el líquido (en volumen) y mezclar.
Aplicar con pinceleta en dos manos, la segunda en sentido transversal.

Prestaciones

Densidad del líquido: 1,00 kg/lts.
pH del líquido: 7/8

Presentación



Componente líquido: baldes plásticos de 18 lts.
Componente sólido: bolsas de 30kg.

Conservación

12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado, no expuesto al sol, y al abrigo de la humedad.

Colores

Líquido: blanco.

Polvo: gris.