

## Binda Fix Impermeable

### Adhesivo cementicio impermeable para revestimientos

<b>Descripción del producto</b>	<b>Binda Fix Impermeable</b> es un adhesivo impermeable que mezclado con agua forma una pasta para colocar azulejos y revestimientos cerámicos en general.
<b>Usos</b>	<b>Binda Fix Impermeable</b> es indicado para la colocación de azulejos, cerámicos y mosaicos en lugares en contacto directo con agua: baños, cocinas, lavaderos, piletas de natación, locales industriales, etc. Además, en aquellos pisos a revestir donde sea necesario reforzar la capa aisladora contra la humedad ascendente. También para adherir revestimientos de frentes y paredes exteriores, complementando la respuesta de la capa aisladora vertical contra el agua de lluvia.
<b>Ventajas</b>	<b>Binda Fix Impermeable</b> ofrece las siguientes ventajas: -Es listo para usar, solamente se debe adicionar agua. -Adhiere sobre revoques a la cal, mortero, hormigón, bloques, elementos premoldeados, etc.; en superficies verticales y horizontales tanto interiores como exteriores. -Es inalterable a la humedad ambiente, a la humedad ascendente, a la condensación de vapor de agua y a la acción del agua de lluvia. -No es barrera de vapor. -No lo afectan las temperaturas elevadas. -Evita los comunes desprendimientos y deslizamientos. -Permite lograr revestimientos muy uniformes y parejos.
<b>Ensayos y Aprobaciones</b>	Cumple con la Norma IRAM 1760
<b>Datos del Producto</b>	<b>Apariencia y Color:</b> polvo fino color gris <b>Forma de entrega:</b> bolsa de 30 kg <b>Almacenaje:</b> en envase bien cerrado y en lugar fresco y seco. <b>Vida Útil:</b> 6 meses.
<b>Datos Técnicos</b>	<b>Relación agua/producto:</b> 24% - 25% en peso. <b>Espesores de capa:</b> variable según el tipo de revestimiento a colocar. <b>Tiempo abierto ( N. IRAM 1759):</b> > 25 minutos <b>Tiempo inicial de fraguado:</b> > 6 horas <b>Adherencia por tracción (7 días al aire +21 días sumergida en agua, Norma IRAM 1756):</b> 0,72 Mpa. <b>Adherencia por tracción (28 días al aire, Norma IRAM 1756):</b> 0,65 Mpa <b>Adherencia por tracción (7 días al aire, Norma IRAM 1756):</b> 0,50 Mpa <b>Tiempo de corrección (Norma IRAM 1758):</b> 30 minutos <b>Absorción de agua (Norma IRAM 1590):</b> <50%  <u>Nota:</u> los datos indicados están basados en ensayos de Laboratorio. Las posibles variaciones respecto a estos resultados se deben a diferencias en las condiciones de obra, ambientales y de curado.
<b>Aplicación</b>	<b>Relación de Uso:</b> En peso: 4 partes de <b>Binda Fix Impermeable</b> con 1 parte de agua ó 7,5 lt. de agua por bolsa. En volumen: 2,5 a 2,8 partes de <b>Binda Fix Impermeable</b> con 1 parte de agua (la variación depende del grado de compactación que se ejerce sobre el producto al momento de colocado en el balde). <b>Consumo / Dosificación :</b> 1,5 kg. a 2 kg. de <b>Binda Fix Impermeable</b> por m <sup>2</sup> y mm



de espesor. El consumo total dependerá del espesor aplicado, del tipo de revestimiento a colocar y de la textura o rugosidad del paramento.

**Estado del sustrato:** La superficie debe estar limpia, firme, libre de grasas, etc.

**Preparación del Sustrato:** Es conveniente que esté bien nivelado y terminado al frataz.

**Imprimación :** no se requiere.

<b>Modo de Empleo</b>	Extender la pasta adhesiva en un espesor de 3 mm empleando una llana dentada de 6 mm para piezas convencionales y de tamaño de hasta 30 cm x 30 cm. Para piezas con texturas especiales o mayores dimensiones se debe aumentar el tamaño del dentado de la llana y consecuentemente el espesor a colocar. Para aplicaciones de piezas de baja absorción, como por ejemplo porcelanatos, utilizar <b>Binda Fix Reforzado</b> . Aplicar paños de 1 a 2 m <sup>2</sup> por vez presionando los revestimientos hasta que la pasta brote por las orillas. No se debe dejar el adhesivo sobre la superficie más de 30 minutos sin colocar el revestimiento, verificando antes de hacerlo que todavía esté fresca. Ante cualquier duda, consultar con nuestro Servicio Técnico.
<b>Condiciones y Límites de Aplicación</b>	<b>Temperatura del sustrato:</b> > 5 °C <b>Temperatura ambiente:</b> > 5 °C <b>Humedad del sustrato:</b> Aunque puede aplicarse sobre el sustrato seco, en épocas calurosas y superficies o revestimientos muy absorbentes es necesario humedecer ambos para obtener una buena adherencia. Similar precaución debe tenerse ante paramentos expuestos al sol o ambientes de muy baja humedad relativa, o sometidos al viento.
<b>Instrucciones de Mezclado</b>	Mezclar manualmente o con agitador de bajas revoluciones hasta lograr una pasta homogénea y dejarla reposar aproximadamente 15 minutos. Luego remezclar durante 30 segundos adicionales y aplicar. No es necesario agregar agua para mejorar la trabajabilidad, basta con volver a mezclar. <b>Limpieza de las herramientas:</b> en estado fresco, las herramientas se limpian con agua. Una vez que el producto ha endurecido, sólo por medios mecánicos. <b>Forma de Aplicación:</b> llana dentada. <b>Pot life ( máximo tiempo de uso en el balde):</b> Una vez preparada la pasta adhesiva se debe usar antes de las 6 horas. Ante cualquier duda, consultar con nuestro Servicio Técnico. <b>Liberación al uso:</b> Peatonal: puede habilitarse al tránsito peatonal luego de 24 horas. Para cargas medias o altas se puede habilitar luego de 7 días.
<b>Indicaciones de Protección Personal y del Medio Ambiente</b>	Utilizar guantes de goma y protección ocular. No arrojar el producto a la tierra o a cursos de agua o desagües. En el hormigón en estado endurecido no se le conocen efectos ambientales adversos. Si fuera necesario, consultar la HOJA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO, solicitándola al fabricante. Transporte: sustancia no peligrosa. Toxicidad: no es tóxico ni inflamable. Producto no peligroso para el uso normal previsto.
<b>Advertencias al Comprador</b>	Las indicaciones de esta Instrucción de Uso, basadas en pruebas que consideramos seguras, son correctas de acuerdo con nuestra experiencia. No pudiendo controlar las condiciones de aplicación, no nos responsabilizamos por ningún daño, perjuicio o pérdidas ocasionadas por el uso inadecuado del producto. Aconsejamos al usuario que previamente determine si el mismo es apropiado para el uso particular propuesto.



Empresa adherida al  
"Programa Cuidado  
Responsable del  
Medio Ambiente"

**SIKA BAHIA BLANCA**  
Telefax: (0291) 455-0378  
**SIKA CUYO: MENDOZA**  
Francisco de la Reta 1258 San  
José, Guaymallén - Mendoza -  
Tel.: (0261) 445-8989/445-8855  
**SIKA SUR: MAR DEL PLATA**  
Telefax: (0223) 494-1834  
**SIKA NOROESTE: TUCUMAN**  
Telefax: (0381) 422-8352



**SIKA ARGENTINA S.A.I.C.**  
Certificado de "Sistema  
de Gestión de la  
Calidad" ISO 9001.

**SIKA ARGENTINA S.A.I.C.**  
Juan Bautista Alberdi 5250 - (1678) Caseros  
Provincia de Buenos Aires  
Tel.: 4734-3500 y líneas rotativas  
Fax: 4734-3555 / 4759-0043  
Asesoramiento Técnico: 4734-3532 / 4816-3217  
Dirección de Internet: <http://www.sika.com.ar>  
E-Mail: [info.gral@ar.sika.com](mailto:info.gral@ar.sika.com)  
Info. Gral.: 0800-888-7452



Certificado de "Sistema  
de Gestión Ambiental"  
ISO 14001.

**SIKA CAPITAL FEDERAL**  
Cerrito 1264 - Buenos Aires  
Tel.: 4816-3217/0699-Fax: 4813-0550  
**SIKA CORDOBA**  
Enfermera Clermont 663 - Córdoba  
Tel.: ((0351) 488-4848/480-9999  
**SIKA LITORAL: ROSARIO**  
Santa Fe 3254 - Rosario  
Tel.: (0341) 437-5050/437-3726

**Sika**®